



**LOGGIA®**  
SCANDINAVIA

# ETRON 2C FOIL ADHESIVE

2-KOMPONENT SOM ANVÄNDS SOM FOLIELIM ELLER DIFFUSIONSÖPPET TÄTSKIKT

2024-01-02

## Allmänna egenskaper

ETRON 2C FOIL ADHESIVE är ett svenskt producerat tvåkomponentslim. Produkten är självhärmande och kapillärspärrande, ger en stark limfog och har en snabb härdning. Används på både sugande och täta underlag som lim och skarvförsegling, samt vid eventuella delreparationer. Produkten kan användas som ett diffusionsöppet tätskikt vid tillskjutande fukt enligt anvisning LOGGIA D-SYSTEM, samt som skrapspackling/portätning av underlag innan montering av LOGGIA FOIL-SYSTEM.

## Produktegenskaper

- Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom ångor.
- Kan användas både på täta och sugande underlag.
- Öppentid i hink, ca 1 - 2 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet.
- Plattsättningsbar efter ca 4 - 6 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet.
- Lättarbetad med goda övervattningsegenskaper.

## Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF värde:
- Vid limning av LOGGIA ETRON 2C FOIL ADHESIVE bör RF ej överstiga 90 %.
- Vid diffusionsöppet tätskikt med tillskjutande fukt följ anvisning LOGGIA D-SYSTEM, bör RF ej överstiga 95 %.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 40°C.

## Användning

- Blanda först upp dispersionen (vätskekomponenten) till en jämn massa
- Håll ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2 - 3 min. Håll sedan i resterande pulver och blanda noggrant till större delen av pulverklumparna blandats ut.
- Låt massan vila i 5 - 10 minuter innan en ny kraftig omrörning genomförs.
- Omrörare av korgtyp Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående pulverklumpar påverkar ej produktens funktion och resultat.
- Vid delreparationer: använd ett decilitermått för att väga upp 1 deciliter dispersion, som blandas med ca 0,5 deciliter pulverkomponent. Rör om enligt ovanstående.

## Materialtekniskdata

|             |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialbas | Ackryldispersion samt Portlandcement.                                                                          |
| Komponenter | 2 komponent.                                                                                                   |
| Konsistens  | Flytande.                                                                                                      |
| Densitet    | 1,27 kg/dm <sup>3</sup> .                                                                                      |
| Åtgång      | LOGGIA FOIL-SYSTEM, 0,4 kg / m <sup>2</sup> . LOGGIA D-SYSTEM, 1,5 kg / m <sup>2</sup> .                       |
| Färg        | Grå.                                                                                                           |
| Brukstid    | 1 - 2 timmar.                                                                                                  |
| Öppen tid   | 5 - 20 minuter, beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet.                                            |
| Torktid     | Ca 4 - 6 timmar, beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet.                                           |
| Förpackning | 3, 9 kg hink.                                                                                                  |
| Lagringstid | Minst 12 månader efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning.<br>(se produktionsdatum på säck). |

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.