



LOGGIA®

SCANDINAVIA

ETRON MEMBRANE

ANVÄNDS SOM FOLIELIM ELLER SOM EN DEL I VÄTSKEBASERAT TÄTSKIKT

Allmänna egenskaper

Produkten är ett svensk producerat vattentätt, flexibelt tätmembran. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv. Produkten används i våtrum i bostadsmiljö eller motsvarande i offentliga

Produktegenskaper

- Som västskebaserat tätskikt på massivkonstruktioner med underlag av betong och puts i LOGGIA LIQUID-SYSTEM.
- Som lim till duken på skivkonstruktioner, betong och puts i LOGGIA FOIL-SYSTEM.
- Produkten har en smidig konsistens som gör den enkel att applicera med snabb torktid.
- Produkten är frostkänslig i förpackning under transport.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C + - 20°C.

Användning

- Rör om produkten innan applicering.
- Applicera produkten med roller eller pensel.
- God ventilation vid applicering förbättrar uttorkning.
- Om golvvärme är installerat skall det sänkas så att golvet värme inte överstiger 18°C.
- Produkten appliceras outspädd.

Materialtekniskdata

Materialbas	Syntetgummidispersion
Komponenter	1 komponent, färdigblandad
Konsistens	Flytande
Densitet	1,46 kg/dm ³
Åtgång FOIL-SYSTEM	0,5 kg / m ² som lim till duken
Åtgång LIQUID-SYSTEM	0,5 kg / m ² per behandling, 2x0,5 kg = 1 kg / m ²
Färg	Grå
Torktid	30 minuter beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
Lagringstid.	minst 12 månader från produktionsdatum i obruten originalförpackning
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Frostkänslig.
Förpackning	8 kg hink, 16 kg hink.

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.