



LOGGIA®

SCANDINAVIA

ETRON PRIMER

Förbättrar underlagets styrka, fasthet och vidhäftning.

Allmänna egenskaper

LOGGIA ETRON PRIMER är en svensk tillverkad vattenbaserad dispersionsprimer, kan användas på de flesta typer av underlag. Produkten har mycket goda vidhäftningsegenskaper och alkalibeständighet, samt fri från ammoniak.

Produktegenskaper

- För inomhusbruk på väggar och golv, även utomhus under tätskikt.
- Används för att stärka och binda underlaget innan montering av tätskikt eller kakel och klinker samt golvavjämning.
- används på sugande underlag för att skydda efterföljande material mot för snabb uttorkning
- Kan används på de flesta typer av underlag såsom, betong, lättbetong, puts, tegel, golvavjämning, spånskiva, gipsskiva, befintlig keramik, våtrumsskivor, anhydrit och byggskivor.
- Innehåller inga lösningsmedel, kan inte skada miljön eller användaren genom ångor.
- Kan användas både på täta och sugande underlag.
- Förbättrar underlagets styrka och fasthet samt vidhäftningen av kakel och klinker.
- Förhindrar att luftbubblor bildas och skyddar mot för snabb uttorkning när golv avjämnas.
- Förlänger öppen tid och förhindrar krympsprickor.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- RF bör ej överstiga 90 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 40°C.

Användning

- Rör om eller skaka produkten innan applicering.
- Applicera produkten med mjuk borste eller skrapa, se till att inga pölar bildas.
- God ventilation förbättrar uttorkningen.
- Mycket glatta och täta underlag och innan spackling, primer : vatten 1 : 0 outspädd.
- Glatta och täta underlag blandning, primer : vatten 1 : 1/2.
- Spånskivor, trägolv målade ytor, primer : vatten 1 : 1.
- Betong och råbetongbjälklag, primer : vatten 1 : 1.
- Starkt sugande underlag , primer : vatten 1 : 3.

Materialtekniskdata

Materialbas	Ackrylhartsdispersion
Komponenter	1 komponent, koncentrerad.
Konsistens	Flytande
Densitet	1,0 kg / dm ³
Åtgång	0,1-0,2 kg / m ²
Färg	Vit
Torktid	0,5 - 3 timmar beroende av underlag, temperatur och luftfuktighet
Lagringstid	minst 12 månader från produktionsdatum i obruten originalförpackning.
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C. Fryst produkt tinas långsamt och rörs noga.
Förpackning	1 kg flaska, 5 kg dunk, 15 kg dunk.

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.