



LOGGIA®
SCANDINAVIA

ETRON S1 WHITE ADHESIVE

Specialkomponerad och dammreducerad med många egenskaper

2024-01-08

Allmänna egenskaper

Produkten är ett dammreducerat, cementbaserat, plastförstärkt, lättfiller fästmassa i pulverform som utblandad med vatten härdar till ett vattenfast och frostsäkert fix med extremt hög vidhäftning och god flexibilitet. Specialkomponerad för läggning av natursten.

Produktegenskaper

- Montering av keramiska plattor, kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, natursten.
- Vid läggning av natursten skall provläggning utförs för att undersöka kompatibilitet med den aktuella stensorten. Deformationskänsliga naturstenssorter kan slå sig. (låt ligga minst 24 timmar, kontrollera)
- Används både på golv och vägg i våta som torra utrymmen inomhus och utomhus. Frostbeständig.
- Underlag av betong, puts, plastmattor, gipsskivor (med eller utan kartong) befintlig keramik samt dokumenterat stabila underlag enligt BBV.
- Produkten är vit i färgen plastförstärkt cementbaserad fästmassa i pulverform som blandas ut med vatten.
- Fästmassan uppfyller kraven enligt EN 12004/12002, och är klassad som C2TE S1.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Underlag ska behandlas med LOGGIA ETRON Primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA toleranskrav vid tidpunkten för utförandet.
- Lägsta arbetstemperatur på både material och underlag bör vara minst +6°C. Men gärna mellan +10 och till +20°C.

Användning

- Häll först kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 4,5 - 5 liter till 15 kg. 0,3 - 0,33 liter vatten / 1 kg.
- Blandning ska ske med blandare och visp.
- Blanda i 3 minuter till en klumpfri massa, låt blandningen stå, svälla och mogna i ca 3 min och vispa sedan upp igen i ca 30 sek.
- OBS ! Man får inte tillsätta mer vatten till fästmassan efter det att den har börjat att härda.
- Applicera inte mer fästmassa än vad som förbrukas under 20 minuter, med reservation för värme och ventilation.
- Välj tandspackel efter plattor och underlag så att rillorna blir raka och jämna, för att uppnå god vidhäftning i underlag och platta. Plattor större än 30x30 ska bakstrykas för att sedan monteras i fästmassan, som arbetats in i underlaget och rillats ut jämnt.

Materialtekniskdata		Åtgångstabell	
		mm / m²	kg / m²
Materialbas	Plastförstärkt cement med lättfiller.	4 mm	1,2 kg
Komponenter	1 komponent.	6 mm	1,5 kg
Konsistens	Pulver form.	8 mm	1,9 kg
Färg	Vit.	10 mm	2,3 kg
Åtgång	1,2 - 2,3 kg / m².		
Vattenmängd	4,5 - 5 liter till 15 kg, 0,3 - 0,33 liter vatten / 1 kg.		
Brukstid	3 - 4 timmar.		
Öppen tid	30 minuter.		
Torktid / Gångbar	Ca 6 timmar, beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet samt platta.		
Fogning av vägg	Efter 8 - 12 timmar, beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet samt platta.		
Fogning av golv	Efter 16 - 24 timmar, beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet samt platta.		
Klassificering	C2TE S1.		
Förpackning:	15 kg säck.		
Lagringstid	Minst 12 månader efter produktion lagras torr i oöppnad originalförpackning. (se produktionsdatum på säck).		

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken. Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet. Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden.